


未処理

サビ-X塗布一夜放置



サビ-X (サビ発生促進剤)

- 従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代る安全で経済的な促進剤です。
- PH/7.5(中性)
- 水で10倍に希釈してスプレーして下さい。一晩～二晩で摩擦係数0.45以上が得られます。

サビ-X

——サビ発生促進剤——

最近の建設業界の工期短縮に伴ない、納期のない鉄骨がふえつつあるようです。今までは、広大な敷地に、雨ざらしにする日数もありましたが、組立てればすぐ、納入する工事がふえていることでしょう。雨ざらしにすれば、当然穴明部もサビが発生し、ハイテンボルトの締めつけもスムーズに、良い状態に締めつけられました。

サビていない状態で、締めるわけにはいきません。

本品は、納期のない工事あるいは、雨ざらしにする敷地も少ない、納入先からは、ハイテンボルトの締めつけは、穴明部が、サビていることが要望されているユーザーに、大へん便利なサビ発生剤です。

特 徴

- スプレー(ハケ)でサビを発生させたいところへ噴霧して下さい。
- 1～3時間で発生します。一夜放置すると完全です。
- サビ発生後、水洗の必要ありません。
- 塗装可能です。

早期納入・確実なボルト穴・水洗不用・作業性高上

使用液——水溶性 水で5～10倍に希釈して、スプレー又はハケ塗り。

性 状——無色無臭透明液体。PH7.5 (中性)。界面活性剤。

適 用——鉄、鉄合金、銅、銅合金。

荷 姿——1ケース (1ℓ入り12本)

東京都墨田区立川三丁目十二番四号

株式会社 ネジマツ

電話 (3634) 7201(代)

電話 345(269)1141(代) FAX 345(269)2276

製品名(化学名・商品名等): サビーX

物質の特定

単一製品・混合物の区別: 混合物

成分: 無機塩類 10%程度

界面活性剤 5%以下

水分 85%以上

化学式又は構造式: 特定できない

官報公示整理番号: (化審法) 1-218

CASNo.: 12125-02-9

国連分類: 該当なし

国連番号: 該当なし

P R T R: 該当なし

危険有害性の分類

腐食・刺激性: 分類基準に該当しない。

危険性: 通常では安定な物質であるが、混合すると危険な物質が数種ある。
また、強熱すると分解して有害ガスを発生する。有害性: 目を強く刺激する。経口毒性は低い、血液への注入はかなり強い
毒性を示す。

救急措置

皮膚や眼についた場合直ちに流水で十分に洗い、もし刺激が残っていれば、医師の
手当を受ける。多量に飲用すると、吐き気、嘔吐、アシドシスを起こすので、直ちに水を飲ませ薄
め、吐き出させるとともに、医師の手当を受けさせる。

火災時の措置

消化方法: 燃焼の可能性は低い、周辺火災により加熱されると、分解し有毒ガス
を発生することがあるので、速やかに容器を安全な場所に移す。移動不
可能な場合は、容器及び周辺に散水して冷却し、容器の破損を防ぐ。

漏洩時の措置

少量こぼれた場合は、おが屑や、珪藻土をかけ、染み込ませる。ないしは、捕集剤
を使用して回収し、化学物質専用の場所で処理する。回収した物質の廃棄に関して
は、その地域の廃棄に関する規則を遵守すること。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い: 保護具を着用し、取扱後は顔、手、口等を水洗する
保管: 冷暗所に保管すること。

東京都墨田区立川三丁目十二番四号

株式会社 ネジマツ

電話 (3634) 7201代